

## نارسائی اندیس ویسکوزیته (VI)

### در بیان گیفیت روغن‌های خیلی مرغوب

نوشته‌ی

ابوالحسن خاکزاد

دانشیار دانشکده فنی

عملاء تغییرات ویسکوزیته با تغییرات درجه حرارت در مورد روغنها دارای اهمیت خاصی است، زیرا با تمام کوششی که بکار رفته موتورها قادر نیستند بطور هم‌دمای Isotherme عمل نمایند. در شروع بکار مخصوصاً در سرما روغن سرد و در نتیجه ویسکوزیته آن بالا است و سپس در کار عادی موتور درجه حرارت روغن در کارتر بین ۸۰ و ۱۰۰ درجه سانتی گراد ثابت می‌شود و بالاخره فیلم روغن داخل سیلندر درجه حرارتی در حدود ۲۰ درجه سانتی گراد وبالاتر پیدا می‌کند. بنابراین لازم است روغن بین این دو حد یعنی در فاصله حرارتی نسبتاً زیاد، کلیه خصوصیات اصلی خود را حفظ نماید، بدین معنی که روغن کاری موتور را باداشتن ویسکوزیته معین انجام داده و از عهده انجام وظائف تعدیل گرما و تمیز کاری موتور نیز با حفظ سیلان و در نتیجه جریان کافی برآید.

از نظر اینکه روغن‌های نفتی دارای ویسکوزیته ثابتی نمی‌باشند یعنی ویسکوزیته آنها مستقل از درجه حرارت نیست باید روغن‌هایی را جستجو کرد که تغییرات ویسکوزیته آنها با درجه حرارت حداقل ممکن بوده و در سرما و گرما قادر با انجام وظائف خود باشند.

برای بیان این گیفیت Davis یک رابطه‌ی قراردادی ابداع نمودند که مبنای و مایه اصلی آن از عدد اکتان و عدد ستان گرفته شده است، در این روش مایع نمونه بادو مایع مبنای مقایسه می‌شود: ۱- گروه روغن‌های پنسیلوانیا که از دسته روغن‌های پارافینی بوده و در نتیجه تغییرات ویسکوزیته آنها با درجه حرارت کم می‌باشد و اندیس ویسکوزیته آنها بر حسب قرارداد ۰۰۱ فرض شده است.

۲ - گروه روغن‌های Gulf Coast که از دسته روغن‌های نفتی بوده و طبیعتاً تغییرات ویسکوزیته آنها با درجه حرارت زیاد می‌باشد و اندیس ویسکوزیته آنها بر حسب قرارداد صفر فرض شده است. Deae و Davis ویسکوزیته هردو گروه روغن‌های فوق الذکر را در ۰۰۱ درجه و ۰۲۱ درجه فارنهایت اندازه‌گیری و اعداد مربوطه را در جدولی تنظیم نمودند. بر حسب تعریف اندیس ویسکوزیته عددی است که از رابطه زیر بدست می‌آید :

$$VI = 100 \cdot \frac{L-V}{L-H}$$

در این رابطه :

$$VI = \text{اندیس ویسکوزیته}$$

$L$  = ویسکوزیته یکی از روغن‌های Gulf Coast در ۱۰۰ درجه فارنهایت که ویسکوزیته آن در ۰۲۱ درجه برابر با ویسکوزیته روغن نمونه است.

$$V = \text{ویسکوزیته روغن نمونه در ۱۰۰ درجه فارنهایت.}$$

$H$  = ویسکوزیته یکی از روغن‌های پنسیلوانیا در ۰۰۱ درجه فارنهایت که ویسکوزیته آن در ۰۲۱ درجه برابر با ویسکوزیته روغن نمونه است.

بطوریکه ملاحظه می‌شود این رابطه برای هر نمونه عددی بدست میدهد که بیان کننده تغییرات ویسکوزیته آن با درجه حرارت است. اعداد بزرگتر برای روغن‌های ایدرولیک با یک عدد یعنی با اندیس ویسکوزیته (VI) که در بالا بطور خلاصه با آن اشاره شد بیان نماید. در این مدت بوجود آمدن مواد افزون شونده (Additives) و مخصوصاً مواد افزاننده اندیس ویسکوزیته موجب بوجود آمدن روغن‌هایی شد که منحنی تغییرات ویسکوزیته - درجه حرارت آنها بسیار کم شیب و نزدیک بخط افقی می‌باشد.


همانطور که برای اندازه‌گیری اندیس ویسکوزیته یک روغن غیر مشخص مجبور بودیم بیان دو روغن با منحنی‌های کم شیب و پرشیب (اندیس ویسکوزیته میان صفر و صد) پنسیلوانیا و Gulf Coast (انترپولاسیون) نمائیم برای اندازه‌گیری اندیس ویسکوزیته چنین روغن‌هایی که اندیس ویسکوزیته آنها بیش از ۰۰۱ است (مرغوب‌تر از روغن‌های پنسیلوانیا) مجبوریم عمل مشابه را انجام دهیم.

نتایج حاصله برای چنین روغن‌ها خیلی مبهم و بخصوص برای روغن‌های با اندیس ویسکوزیته بالاتر از ۰۳۰ این نتایج مبهم‌تر و نارساتر می‌گردد.

این نارسا<sup>ی</sup> بخصوص از این نظر است که مایعات با ان迪س ویسکوزیتیه خیلی بالا در حالیکه ویسکوزیتیه آنها در ۱۰۰ درجه فارنهایت برابر و در ۲۱۰ درجه فارنهایت بمقدار زیاد از یکدیگر تفاوت دارند دارای ان迪س ویسکوزیتیه مشابهی می‌باشند.

برای اصلاح این نارسا<sup>ی</sup> در مورد روغن‌های با ان迪س ویسکوزیتیه بالا سومین و چهارمین کنگره جهانی نفت تصمیم گرفت بدون آنکه در اشل ان迪س ویسکوزینه صفر تا ۱۰۰ تغییری داده شود این اشل ان迪س ویسکوزیتیه اصلاح گردد. بر مبنای این تصمیم اخیراً ASTM<sup>\*</sup> روش جدیدی را (D-2270) برای محاسبه ان迪س ویسکوزیتیه پذیرفته است.

در روش جدید از همان نحوه آزمایش قدیم (D-567) استفاده می‌شود لکن برای محاسبه ان迪س ویسکوزیتیه از دو روش متفاوت موسوم به روش‌های A و B برحسب آنکه ان迪س ویسکوزیتیه میان صفر و ۱۰۰ و یا بالاتر از ۱۰۰ باشد استفاده می‌گردد.



\*—American Society for Testing Materials

برای محاسبه مقادیر مختلف VI روش A بکار می‌رود. نتایج حاصله از این روش همان است که از روش 567 - D بحسب می‌آید لکن به این نتایج فقط در صورتی توجه و گزارش می‌شود که عدد حاصله پائین‌تر از ۱۰۰ باشد. هرگاه نتایج حاصله بالاتر از ۱۰۰ بود برای محاسبه از روش B کمک گرفته شده و تنها نتیجه آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

برای آنکه اعداد حاصله از روش B با اعداد حاصله از روش سابق قابل تشخیص باشند اعداد روش B را باصطلاح «Viscosity Index Extension, VIe» مشخص می‌نمایند.

هیچگونه ارتباط خاصی میان VIe و VI وجود ندارد. برای روغن‌هایی که ویسکوزیته آنها در ۲۱ درجه فارنهایت بیش از VIe معمولاً بزرگتر از VI است. یعنی هرگاه تغییرات VIe را با VIe برای روغن‌های مختلف مطابق شکل رسم نمائیم ملاحظه می‌شود که تقریباً کلیه مقادیر VIe بالای خط ۵۰ واقع می‌گردند و تنها روغن‌هایی که ویسکوزیته سینماتیک آنها در ۲۱ درجه بین ۳ و ۵ سانتی استوک قرار دارد VIe برای مقادیر کمتر از ۸۳٪ مختصری کمتر از VI می‌گردد (قسمت هاشور خورده در شکل). برای سایر مقادیر اختلاف میان VIe و VI با افزایش انديس ویسکوزیته بطور تصاعدی بالا می‌رود.

در حال حاضر هردو روش 567-D و 2270-D بوسیله ASTM منتشر شده لگن مسلماً روش 2270 در آینده جانشین روش 567-D خواهد شد.

طمئناً مدت زمانی لازم است که روش جدید جایگزین روش قدیم گردد در این مدت باید دقت شود تا در محاسبات و بیان مفهوم انديس ویسکوزیته اشتباهی رخ ندهد.